

Produktinformation | TEKNISKT DATABLAD

VÄRMEBESTÄNDIG LACK

400 ml, 305 g.

ALLMÄN BESKRIVNING

Värmebeständig klarlack formulerad med speciella silikonhartser för framställning av färger med hög temperaturbeständighet upp till 690°C.

DRAG

- Ultrasnabb torkning.
- Stark härdning.
- Hög flexibilitet.
- Hög vidhäftning.
- Innehåller inte bly.
- Hög täckförmåga.
- Enkel applicering och övermålnings.
- Hög temperaturbeständighet.
- Fäster perfekt över andra värmebeständiga färger.

ANVÄNDNINGAR

Lämplig för behandlade och obehandlade ytor. Även för delar som utsätts för olika tillstånd av termisk chock.

- Industriella installationer.
- Motorblock.
- Pannor.
- Rörledningar för het vätska.
- Värmare.
- Avgasrör.

BRUKSANVISNING

- Skaka aerosolen mycket väl före användning, ungefär en minut efter att du hört ljudet från blandaren.
- Applicera på rena och torra ytor. Avlägsna korrosion med en stålborste.
- Det rekommenderas att förtesta på en zon som inte är synlig.
- Applicera i tunna lager för bästa resultat. För att färgen ska härda helt, låt lacket härda i 30-60 minuter vid 150-200 °C.
- Applicera inte på ansluten utrustning och använd i välventilerade utrymmen.
- Använd inte på material som har direkt kontakt med livsmedel.
- Begär säkerhetsdatablad.

FYSISKA EGENSKAPER

Typ av bränder:	Silikon
Färg:	Klarlack
Ljusstyrka:	> 55 %
Torr vid beröring: (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Total torkning (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Skiktjocklek (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/kapacitet (2 lager)
Teoretisk täckning (kontinuerlig målning):	2 m² för 400 ml
Thinner:	Aromatiska blandningar.
Produktivslängd:	(Välförvarad) 6 år
Ommålning:	Efter 10 minuter
Målad värmebeständighet:	690°C
Användningsvillkor:	T° miljö min. 8°C
	Över 5-35 °C
	Luftfuktighet Max. 85 % RHP

* Vidhäftningstester utfördes på stål.

151025

BILD



MÄRKA



Barniz / Lack
EX014PR0204

LOCKSYSTEM



FÖRPACKNING

Nominell kapacitet 400 ml.
Förpackningens värmebeständighet: <50°C
Drivmedel: DME

Låda (6 enheter)
205 x 140 x 200 mm.

